



## PLANATOL FF 60

**PLANATOL FF 60** est une colle auto-séparable pour la composition de formulaires de papier autocopiant à réaction chimique. En règle générale, l'encollage est possible à partir de deux feuilles.

### Composition

Feuille 1 - CB	Feuille 1 - SM	Feuille 1 - SM
Feuille 2 - CF	Feuille 2 - SC	Feuille 2 - SC-CB
	Feuille 3 - SC	Feuille 3 - CFB
		Feuille 4 - CB

Les liasses peuvent être complétées à loisir par des feuilles intermédiaires CFB (couché recto & verso).

### Propriétés

**PLANATOL FF 60** est une dispersion de colle fluide à base de résine synthétique en phase aqueuse. Toutes les feuilles sont rattachées à la liasse par pénétration de la colle dans la face couchée du papier.

### Traitement

Les liasses assemblées et coupées en tête sont taquées bord à bord, puis empilées et pourvues de poids, ou si possible, placées dans l'appareil d'encollage. La charge à laquelle les poids ou le dispositif de serrage soumettent la pile doit être suffisamment importante pour éviter la formation d'interstices entre les liasses, ainsi qu'une pénétration excessive de la colle.

Le temps s'écoulant entre la coupe du bord d'encollage et l'encollage doit être le plus court possible.

**PLANATOL FF 60** est prête à l'utilisation. Secouer fortement la colle avant utilisation et verser la quantité nécessaire dans un récipient adéquat. Ne pas diluer à l'eau. Ne pas reverser la colle résiduelle dans le récipient d'origine.

Etaler la colle à l'aide d'un pinceau doux, plat ou rond, en le déplaçant horizontalement du centre de la pile vers l'extérieur. La saturation du bord d'encollage s'effectue par passages multiples humides sur humides sur la liasse. Lorsque le séchage est terminé (au bout de 90 minutes) les liasses peuvent être séparées les unes des autres pour former de petites piles par taquage sur la table ou par séparation manuelle. La séparation est plus facile lorsque le poids de charge de la pile a été ôté au bout de 20 minutes de séchage environ. Un séchage infrarouge ou à l'air chaud doit avoir lieu si nécessaire, au moins de 15 minutes après l'encollage. Après utilisation, nettoyer les pinceaux et appareils à l'eau froide.

Avant l'encollage d'un tirage, il est recommandé d'effectuer un essai.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre division Technologies d'Application (tel. 0049-8031-720-0) ou notre filiale: PLANATOL FRANCE (tél. 0033-1-4513.9671/ e-mail: [info@planatol.fr](mailto:info@planatol.fr)).

**Important !** Toutes nos informations, même les recommandations écrites ou verbales, sont le résultat de nos propres expériences, essais ou développements. Cependant aucune garantie ne peut être assurée par PLANATOL en ce qui concerne les résultats. Trop de paramètres, notamment les conditions d'utilisation de la colle et des machines sont indépendants de notre contrôle qualité. Merci donc de tester toute nouvelle colle sur votre propre matériel.

**Important!** Any instructions and recommendations given, verbal or written, are based on our personal experience, tests and research. Preliminary testing for suitability of adhesive on materials to be used is recommended. We cannot be held liable for unsatisfactory results, as adhesives and working conditions are subject to various influences, which are beyond our control.