

Jet d'encre
aqueuse
(eco) Solvant
UV Curable
Latex

Papier photo

IJM258 - Papier Photo Brillant FSC

170 g/m²

Description du produit

Papier photo couché microporeux 170g/m² avec une excellente densité des couleurs et un séchage rapide.

Propriétés physiques

Grammage	170 ± 7 g/m ²
Épaisseur	170 ± 7 µm
Opacité	> 85
Blancheur CIE (D65/10°)	145

L, a*, b* delta b	91,4 ± 0,5; - 0,5 ± 0,3;
	- 2,4 ± 0,5; 11,2 ± 0,8
Gloss (BYK) 60°	50 ± 5 %

Caractéristiques/ Applications

Excellent surface
Haute opacité
Rigidité exceptionnelle
Haut niveau de brillance
Excellente blancheur
Compatibilité universelle
Séchage instantané
Certifié FSC
Résolution à 5760 dpi possible
Meilleurs résultats obtenus à 1440 dpi

Applications du support :

- Photographie
- Portraits sur affiches
- Reproduction d'art graphique

Laizes disponibles (mm)

Mandrin 2" : 610 914

Rendez-vous sur le MediaGuide pour voir nos offres canon.fr/mediaguide ou sur le Webshop : canon.fr/medias

Conditions de stockage

Durée de conservation : 2 ans
Le papier doit être entreposé dans sa boîte d'origine et dans des conditions climatiques de 23°C et avec un taux d'humidité relative de 50%.

Environnement, Santé & Sécurité

Pas de fiche de sécurité requise.

Conditions d'impression

De meilleurs résultats sont obtenus à 23°C et avec un taux d'humidité compris de 50%.
Un taux d'humidité plus élevé augmentera le temps de séchage et un taux d'humidité bas pourra causer un enroulement du papier.

Lamination

À forte Chaleur	À Chaud	À Froid
1	3	3
3= excellent / 2= correct / 1= non recommandé		

À Froid : Sensible à la pression
À chaud : Chaleur d'activation : 85°C - 95°C
À forte chaleur : Chaleur d'activation : 105°C - 130°C

Utilisation Extérieure

Le produit n'est pas recommandé pour une utilisation extérieure. Une utilisation extérieure peut être envisagée, uniquement si le produit a été préalablement laminé.

Profil de couleur

Les profils développés par Canon tiennent compte de ces paramètres Canon développe des profils de haute qualité adaptés à chaque média, encre, imprimante et RIP. Téléchargez le profil correspondant à votre imprimante sur notre section téléchargement canon.fr/mediaguide

Canon

Conseils d'utilisation

Principes d'application :

Il est conseillé d'entreposer le rouleau dans la pièce d'impression 24h avant d'imprimer.

Ne pas exposer au contact direct de la lumière du soleil.

La face imprimable est celle située à l'extérieur du rouleau.

Il est conseillé de manipuler le rouleau avec des gants en coton et de toujours s'assurer que le rouleau ne soit pas en contact avec de la graisse, de l'huile, de la silicone ou toute autre substance risquant de dégrader la qualité d'impression du support.

Le pourcentage de densité maximum autorisé est de 200% ; l'utilisation de noir composite n'est pas recommandée.

Une parfaite combinaison de la restriction d'encre et des paramètres de chauffe permettent d'obtenir les meilleurs résultats d'impression.

Les profils développés par Canon tiennent compte de ces paramètres Canon développe des profils de haute qualité adaptés à chaque média, encre, imprimante et RIP.

Les encres dye lorsqu'utilisées sur des produits avec un revêtement microporeux peuvent montrer des signes d'estompement des couleurs (en dehors des rayons UV), cela est dû à leur structure ouverte. Les gaz, tels que l'ozone, peuvent causer ce phénomène. La lamination empêchera ce problème.

Lamination :

Une lamination immédiate est possible.

La lamination d'un seul côté du papier peut causer un enroulement du produit.

Standard disclaimer:

All specifications subject to change without notice. All company and/or product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective manufacturers in their markets and/or countries.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

English edition 0116

© Canon Europa N.V., 2016

