

## Fiche technique

08.02.2025

TDS\_6601\_fr\_FR

1/2

### WESSCO® 6601 Adhésif de stratification UV

Durcissement aux UV sous conditions inertes.

Adhésif UV

Ne convient pas pour le vernissage des emballages alimentaires ou autres emballages sensibles. Ceci s'applique également pour les emballages alimentaires secondaires, tant qu'une barrière n'évite pas le transfert de substances vers le contenu.

#### Applications

Impression commerciale  
Étiquettes  
Emballage

#### Substrats

Film synthétique

#### Indicateurs physiques et techniques

Point d'éclair > 100.0 °C

Viscosité DIN 6 23°C 54 - 66 S

Réactivité

Flexibilité

#### Caractéristiques du produit

Faible odeur  
Sensible à la lumière  
Incolore  
Thermosensible  
Exempt de solvants

#### Préparatifs pour le laminage

Bien mélanger l'adhésif Des salissures peuvent être la cause de migration de substances étrangères vers le contenu de l'emballage. Contrôler la propreté des machines

#### Caractéristiques de le laminage

Bonne adhérence sur OPP prétraité Résistance élevée à la rupture

#### Procédé d'application

Flexographie  
Inline

#### Vitesse de la machine

Doit être adaptée au nombre de lampes UV, à leur puissance et leur état ainsi qu'au support d'impression pour un durcissement total de la pellicule de vernis.

#### Séchage / Durcissement

Le résultat du durcissement peut varier en fonction du substrat et de l'état de l'unité de durcissement UV.

Le durcissement doit être contrôlé régulièrement.

#### Nettoyage

Après utilisation, nettoyer la machine et les appareils avec de l'acétate ou de l'alcool.

#### Façonnage

Procéder à des essais de pelliculage. Traitement ultérieur immédiatement possible.

#### Stockage et transport

Consulter la fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE en particulier le chapitre 7 et le chapitre 14.

#### Durée de conservation

12 mois stockés entre 5 °C et 35 °C, informations détaillées voir chapitre 7.2 de la fiche de données de sécurité.

#### Mesures de protection

Consulter la fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE et tenir compte des avertissements

## Fiche technique

### **WESSCO® 6601** **Adhésif de stratification UV**

08.02.2025

TDS\_6601\_fr\_FR

2/2

sur les emballages.

#### **Annotations**

Veillez noter ce qui suit:

Les informations fournies dans cette publication correspondent à notre niveau de connaissances actuel. Elles ne peuvent engager notre responsabilité.

En raison de la variété des utilisations et des applications, il est absolument nécessaire de réaliser des essais internes avant la production.